

Materiálový (technický) list tkaniny

Název tkaniny

INTEX 250

Materiálové složení:

45% Polyester 55% Bavlna

Vazba:

Kepr 3/1 InterVowen

Hmotnost tkaniny:
úprava

EN 12127

250 g/m2 +/- 3 %

Vodoodpudivá

Šíře tkaniny :

EN 1773

150 cm +/- 3 %

Dostava :

EN 1049-2

nití / cm

osnova

45

útek

20

Jemnost příze Tex :

TEX

osnova

22 (200 DEN)

útek

60

Rozměrová změna:

ISO 6330/1A (60°C)-D

%

osnova

2,5

útek

3

Minimální pevnost:

ISO 13934-1

N

osnova

1900

útek

800

Stálobarevnost

světlo (Xenotest)

3-3

otěr za sucha

3-4

otěr za vlhka

4

v praní při 60° C

4/4-4/3-4

ve vodě

4-4

chemické čištění

3-3

žehlení za vlhka

4-4

Doporučené symboly pro údržbu tkaniny

Barvená



Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti

Materiál byl vyroben ve standardu ÖKOTEX 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy

OLEX – PRAHA s.r.o.

U skladu 2198/1 IČ: 25690582
 Praha 4 DIČ: CZ25690582

LÁTKY OLEX.CZ
www.olex.cz info@olex.cz

ZÁKLADNÍ BARVY A ÚPRAVY

Barvená, reaktivní barvy, VODOODPUDIVÁ

2003 tm.modrá NAVY BLUE

2026 černá BLACK

2004 sv.šedá LIGHT GREY

2028 tmavě šedá GREY

2005 stř.modrá ROYAL BLUE

2032 červená RED

2011 tm.zelená Bottle GREEN

Barvená, reaktivní barvy, VODOODPUDIVÁ, REFLEXNÍ

(splňuje STN 471 +A1 2008)

31 LS - reflex. oranžová ORANGE

38 LS – reflexní červená RED

33 LS – reflex. žlutá YELLOW